



Акционерное общество "Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании"
Юридический адрес и место производства:
662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ
e-mail: sekr@achnpz.ru , т/ф. 8(39159) 5-33-10

Центральная заводская лаборатория АО "АНПЗ ВНК"
662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ
Акционерное общество "Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании"
e-mail: sekr@achnpz.ru т/ф.8(39159) 5-33-10
Аттестат аккредитации лаборатории № RA.RU.21АБ49
Срок действия аттестата аккредитации: не ограничен.

ПАСПОРТ №6

Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 90/130

Обозначение документов, устанавливающих требования к топливу:
ГОСТ 22245-90 "Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия"
Код ОКПД2 19.20.42.121
Номер партии: 6
Дата изготовления: 13.03.2017
Размер партии (масса): 238,645 т
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): Резервуар № Е-11/2
Дата отбора проб: 13.03.2017
Дата проведения испытаний: 13.03.2017

Паспорт выдан на основании: протокола испытаний от 13.03.2017 №365

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 22245-90	Фактическое значение
1	Глубина проникания иглы, 0,1 мм: при 25°C при 0°C	ГОСТ 11501	91-130 не менее 28	102 34
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °C	ГОСТ 11506	не ниже 43	45
3	Растяжимость, см: при 25°C при 0°C	ГОСТ 11505	не менее 65 не менее 4,0	85 5,0
4	Температура хрупкости, °C	ГОСТ 11507	не выше -17	-24
5	Температура вспышки, °C	ГОСТ 4333	не ниже 230	320
6	Изменение температуры размягчения после прогрева, °C	ГОСТ 18180, ГОСТ 11506	не более 5	3
7	Индекс пенетрации	ГОСТ 22245 приложение 2	от -1,0 до +1,0	-0,7

Заключение:

Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 90/130 **соответствует требованиям:**
- ГОСТ 22245-90 "Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия"

Дополнительная информация:

- область применения продукта в соответствии с пунктом 5 Статьи 1 технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011)
- предприятие-изготовитель гарантирует сцепление битума с эталонным мрамором по образцу № 2 по ГОСТ 11508-74, методом А
- маркировка, хранение, транспортирование по ГОСТ 1510.
- гарантийный срок хранения - один год со дня изготовления.
- паспорт безопасности № 05747206.02.43430. Срок действия до 05.09.2021